



Műszaki adatlap

2016.
augusztus

Extrafinish

Kézi és gépi felhordású simítóanyag

Termékleírás

Az Extrafinish kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas, szerves kötőanyagból, ásványi adalékanyagokból és speciális adalékszerekből álló por-alapú, hófehér simítóanyag.

Cikkszám: 254151

EAN: 8606105251181

Tárolás:

Raklapon és száraz helyen saját csomagolásban 12 hónapig.

Alkalmazási terület:

Mészcement- és gipszvakolat, beton és gipszkarton beltéri felületek simítására.

Csomagolás:

zsák: 25 kg
raklap: 1200 kg

Feldolgozás

Fogadófelület előkészítése

A fogadófelületnek teherbírónak, tisztának, száraznak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A málló részek eltávolítandók. Erősen nedvszívó fogadófelület Knauf Tiefengrund mélyalapozóval alapozandó. A felhordás során a fogadófelület hőmérséklete 5°C – 25 °C között kell legyen!

Előkészítés és bedolgozás

Keverje el a zsák teljes tartalmát (25 kg) kb. 8,5 l tiszta vízzel, míg az teljesen csomómentes nem lesz. 15 perc elteltével keverje át ismét az anyagot, mely ekkor már bedolgozhatóvá válik. Szükség esetén további víz, vagy porkeverék hozzáadásával állítsa be a kívánt sűrűséget. Ajánlott bedolgozási idő kb. 24 h.

Gépi felhordás esetén állítsa be a megfelelő sűrűséget, hordja fel az anyagot, majd tisztítsa le a gépet és alkatrészeit tiszta vízzel.

A bedolgozás ideje alatt a levegő és a keverék hőmérséklete 5°C – 25°C között kell legyen!

Óvja a száradó felületet közvetlen vízhatástól és a gyors száradástól!

Műszaki adatok

Anyagszükséglet:
1,4 kg/m² mm-ként, kb. 2 kg/m²

Szárzassűrűség:
1 kg/dm³

Tapadószilárdság:
0,5 N/mm²

A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten ajánlott megbízható termékeket.

Gyártó: Knauf Zemun d.o.o,
Batajnički drum 16b,
11080 Zemun, Srbija, www.knauf.rs